



ООО «НПФ СПЕЦЭМАЛЬ»

ООО «НПФ Спецэмаль»

Юридический адрес: 105066 г. Москва, ул.Ольховская, д.45, корп.1
Фактический адрес: 142455, МО, г. Электроугли, Сафоновский переулок, д. 4
Тел: 8(495)988 87 11; 8(495) 987 40 78
mkraska@yandex.

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
КРАСКА КО-42
ТУ 2312-005-96028960-2009**

Партия № 0302-4-16

Дата изготовления 02.03.2016

Вес 400кг

Наименование показателей	Требования ТУ	Фактически
О С Н О В А		
1. Внешний вид	Однородная жидкость без комков и включений	<i>соотв.</i>
2. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	10,0-18,0	<i>11</i>
3. Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С, с.	15-30	<i>18</i>
К Р А С К А		
4. Цвет и внешний вид пленки	После высыхания краска должна образовывать ровную матовую пленку серого цвета. Оттенок не нормируется. Допускается незначительная шероховатость.	<i>соотв.</i>
5. Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5)°С, с.	20-35	<i>27</i>
6. Время высыхания пленки до степени 3 при температуре (20±2)°С, мин, не более	20	<i>20</i>
7. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3	<i>3</i>
8. Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	50	<i>50</i>
9. Адгезия пленки, баллы, не более	1	<i>1</i>
10. Срок годности, ч, не менее	4	<i>4</i>
11. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24	<i>24</i>

Комплектность: на 1 массовую часть основы - 2 массовые части цинкового порошка

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления
Заключение ОТК: Краска КО-42 изготовлена в соответствии с ТУ 2312-005-96028960-2009

Начальник ОТК

Евгений Тимов
02.03.2016

Дата проведения анализа

